



Geöltes Parkett versiegeln mit WOCA Produkten



Verwendung und Anleitung

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen ausgehend von einer kompatiblen Oberfläche. Wir raten grundsätzlich zum Anlegen einer Probestrichfläche. Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Verbindlich sind jeweils die auf den Gebinden vom Hersteller angebrachten Hinweise zur Verarbeitung bzw. Anwendung der Produkte.

E-MAIL info@wocashop.de FON 0761 896422 12
WEB www.wocashop.de FAX 0761 896422 11

Vervielfältigung und Veröffentlichung bedürfen der schriftlichen Genehmigung der ecomsult gbr.

ecomsult

Rimsinger Weg 3 DE 79111 Freiburg www.ecomsult.de
Titelbild: © virtua 73 / fotolia

Bei Anwendungsfragen
0761 89642212

Anwendungsfälle:

Eine zusätzliche Versiegelung von bereits geöltem Parkett ist möglich. Die Oberfläche des Holzes erhält eine Beschichtung, die Verschleißerscheinungen reduziert. Neben funktionellen Aspekten, kann auch die Optik eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung für WOCA Öllack spielen. Lackierte Hölzer wirken meist glatter und geschlossener und erreichen meist einen höheren Glanzgrad als geölte Hölzer. Außerdem lassen sich so die Gestaltungsmöglichkeiten von z.B. farbigen WOCA Ölen mit einer lackierten Oberfläche kombinieren.

Eignung

Versiegelung sämtlicher WOCA Öloberflächen
Veränderung des Glanzgrades (seidenmatt, matt)
Schutz von empfindlichen Hölzern

Hinweis

Aus baubiologischer Sicht ist WOCA Öllack einwandfrei und wird regelmäßig vom IBR geprüft. Die Anwendung an Kinderspielzeug ist gemäß EN 71-3 unbedenklich.

WOCAShop.de natürlich einfach schnell

bioraum GmbH:

Rimsinger Weg 3
79111 Freiburg

Tel. 0761 89 64 22-0
Fax 0761 89 64 22-11
www.bioraum.de
info@bioraum.de

wocashop von bioraum:

Tel. 0761 89 64 22-12
Fax 0761 89 64 22-11

www.wocashop.de
info@wocashop.de



Artnr: ANL-W-0045

Was bedeutet „ölbasiert“?

WOCA Lack auf der Basis von Öl hebt die Eigenfarbe des Holzes hervor und ist erhältlich in den Glanzgraden matt und seidenmatt. Lacke auf Wasserbasis feuern Holz weniger oder nicht an.

Nachbehandeln

Anfallende Verschmutzungen der Fläche im Alltag werden mit der WOCA Vinyl- und Lackseife entfernt. Für eine weitere Pflegeschicht (Opferschicht) wird die WOCA Vinyl- und Lackpflege etwa 1x jährlich im Wohnbereich empfohlen (Vollpflege).



**WOCA Lackschleifpad
schwedenrot**
geeignet für den
Zwischenschliff



**WOCA Öllack matt /
seidenmatt**
Ölbasierter hochwertiger
Lack



Vinyl- und Lackpflege
Für die Vollpflege lackierter
Böden. Die perfekte Ergän-
zung zur WOCA Lackseife.

Schritt für Schritt Anleitung

Vorbereitung

Die Oberfläche gemäß der Anleitung mit **WOCA Meister Bodenöl oder WOCA Colouröl** bearbeiten. Nach einer Trocknungsphase von 36 Stunden kann mit der Versiegelung begonnen werden.

Schleifen

Mit Hilfe der **Einscheibenmaschine** und dem **Lackschleifpad schwedenrot** wird das geölte Holz ganzflächig angeschliffen. Anfallender Schleifstaub muss unbedingt vollständig entfernt werden (absaugen).

Lackieren

Um ein optimales Ergebnis zu erhalten ist es wichtig, vor und während der Lackierarbeiten den Lack sorgfältig aufzurühren, um die Mattierungsstoffe im Lack gleichmäßig zu verteilen. Mit einem **Pinzel** oder einer **Lackrolle** wird nun der Lack auf die Fläche aufgetragen. Zunächst werden die Ränder der Fläche lackiert. Erst im Anschluss wird die Fläche in Angriff genommen. Pro m² und Auftrag werden im Schnitt 125 g Lack benötigt. Ist bei der Anwendung die Lackrolle kaum hörbar, ist in der Regel die optimale Auftragsmenge erreicht.

Wiederholung

Nach 6 Stunden ist der Lack staubtrocken und schleifbar. Mit einem Zwischenschliff mittels Lackschleifpad wird die Fläche wieder aufgeraut und kann erneut lackiert werden. Mit diesem Vorgehen werden mindestens zwei, bei Bedarf auch drei Lack-schichten aufgetragen.

Trocknen

Nach nur einem Tag ist der Boden bereits wieder schonend begehbar. Vollständig ausgehärtet ist er jedoch erst nach gut einer Woche.

Hinweis: Ölgetränkte Tücher, Vliese etc. mit Wasser tränken und im Freien trocknen. Selbstentzündungsgefahr. Bitte Verarbeitungshinweise auf dem Gebinde beachten.